



DUNLOP ULTRA X

COMPARACIÓN DE PRODUCTOS

WWW.DUNLOPCB.COM

INFO@DUNLOPCB.COM

	315/2	X1	400/3	UF 400/1
Carga de Rotura Longitudinal (N/mm)	315	330	400	400
Max tensión operacional del empalme (N/mm)	157	297	268	360
Espesor de la carcasa (mm)	2.3	1.8	2.9	2.5
Peso de la carcasa (kg/m2)	2.8	2.1	3.6	2.7
Min. resistencia al desgarro (N)	500	1500	750	3000
Min. resistencia a la rotura (N)	200	1000	500	2500
Min. eficiencia de unión mecánica (%)	50	65	55	65
Elongación media en T1 (%)	1.0	0.8	1.3	1.4
Diámetro mínimo del tambor para > 60% (mm)	250	250	315	315
Ancho mínimo a 30 grados en (mm)	400	500	500	650
Ancho máximo a 30 grados en (mm)	800	1200	1200	1600
Peso de la banda de stock (kg/m2)	9.6	8.9	10.5	10.1

SOPORTE TÉCNICO

+34 (0) 93 770 45 97

Nunca estamos más lejos que a una llamada telefónica cuando nuestros clientes necesitan nuestra ayuda o consejo. Este excelente servicio es apoyado por nuestra red de delegaciones Dunlop Service, distribuidores, vulcanizadores y agentes autorizados.



	500/4	X3	630/4	UF 630/1
Carga de Rotura Longitudinal (N/mm)	500	550	630	630
Max tensión operacional del empalme (N/mm)	375	495	472	567
Espesor de la carcasa (mm)	4.0	2.9	4.3	3.5
Peso de la carcasa (kg/m2)	5.0	3.5	5.2	4.0
Min. resistencia al desgarro (N)	1000	2500	1250	5000
Min. resistencia a la rotura (N)	650	2000	1000	4000
Min. eficiencia de unión mecánica (%)	55	65	60	65
Elongación media en T1 (%)	1.1	0.9	1.1	1.3
Diámetro mínimo del tambor para > 60% (mm)	500	400	500	400
Ancho mínimo a 30 grados en (mm)	500	650	650	800
Ancho máximo a 30 grados en (mm)	1400	1600	1600	2200
Peso de la banda de stock (kg/m2)	11.8	12.6	14.3	14.2



ISO 1431
RESISTENTE AL OZONO
Y LOS RAYOS UV



2 AÑOS
GARANTÍA DE
CALIDAD DUNLOP



CONFORMIDAD REACH
(REGISTRO, EVALUACIÓN,
AUTORIZACIÓN Y RESTRICCIÓN DE
SUSTANCIAS QUÍMICAS)

SOPORTE TÉCNICO
+34 (0) 93 770 45 97