USFLEX NOVAX

www.fennerdunlopemea.com
info@dunlopcb.com

PRODUKTVERGLEICH

	630/4	NX4	800/4	UF 630/1
Zugfestigkeit in Längsrichting (N/mm)	630	**690**	800	630
Max. Festigkeit in der Verbindung (N/mm)	472	**621**	600	567
Karkassendicke (mm)	4.3	**3.6**	5.0	3.5
Karkassengewicht (kg/m2)	4.9	**4.3**	5.8	4.0
Min. Ausreißfestigkeit (N)	1250	**3500**	1500	5000
Min.Weiterreißfestigkeit (N)	1000	**3000**	1000	4000
Min. mechanische Verbindungsfestigkeit (%)	60	**65**	60	65
Bezugsdehnung bei T1 (%)	0.9	**0.7**	0.8	1.2
Min. Trommeldurchmesser bei > 60% (mm)	500	**500**	630	400
Min. Breite bei 30 Grad Muldung (mm)	650	**800**	650	800
Max. Breite bei 30 Grad Muldung (mm)	1600	**2000**	1800	2200
Gurtgewicht (kg/m2)	14.0	**12.6**	14.9	14.0

TECHNISCHER RAT
+31 (0) 512 585 555

Unsere Kundendienste sind für Sie niemals weiter als ein Telefonanruf entfernt, wenn Sie Beratung oder Hilfe benötigen. Diesen Service ermöglichen wir zuverlässig durch unser großes Netzwerk mit anerkannten und autorisierten Fenner Dunlop-Partnern, Vulkanisierbetreiben und anerkannten Agenturen.

FENNER DUNLOP
CONVEYOR BELTING

FENNER DUNLOP
CONVEYOR BELTING

DIE LANGLEBIGSTEN FÖRDERGURTE

	1000/4	NX6	1250/4	UF 1000/2
Zugfestigkeit in Längsrichting (N/mm)	1000	**1040**	1250	1000
Max. Festigkeit in der Verbindung (N/mm)	750	**936**	937	900
Karkassendicke (mm)	5.8	**4.9**	6.4	6.3
Karkassengewicht (kg/m2)	6.7	**5.9**	7.4	7.0
Min. Ausreißfestigkeit (N)	1500	**5000**	1500	7000
Min.Weiterreißfestigkeit (N)	1000	**4000**	1000	6000
Min. mechanische Verbindungsfestigkeit (%)	60	**65**	60	65
Bezugsdehnung bei T1 (%)	1.1	**1.3**	1.4	1.3
Min. Trommeldurchmesser bei > 60% (mm)	630	**630**	800	630
Min. Breite bei 30 Grad Muldung (mm)	800	**1000**	1000	1000
Max. Breite bei 30 Grad Muldung (mm)	2200	**2000**	2200	2200
Gurtgewicht (kg/m2)	19.3	**18.3**	-	19.1

2 YEAR THE FENNER DUNLOP GUARANTEE OF QUALITY

REACH COMPLIANT European Chemicals Agency

MADE IN EU THE NETHERLANDS

Scannen Sie den QR-Code, um mehr über die **X Series** zu erfahren.